FUJIKURA COMPOSITES

FCテープNo.1、No.2

用途

- 各種電線ケーブルの端末処理と接続部の絶縁処理
- 絶縁カバーやクランプカバー取り付け部の防水処理とズレ防止

特長

- 伸ばして巻くことで、時間の経過とともに融着して一体化します。
- 耐候性、耐オゾン性に優れています。

項目	FCテープNo.1	FCテープNo.2
材質	ブチルゴム	ブチルゴム
厚さ×幅（mm）	0.6×20	0.6×30
長さ（m）	10	10
剥離力（N/20mm）	4.9以上	4.9以上
せん断力（N/20mm）	19.6以上	19.6以上
引張強さ（MPa）	1.3以上	1.3以上
伸び（%）	400以上	400以上
体積抵抗率（Ω-cm）	1×10^{15}以上	1×10^{15}以上
絶縁破壊強度（kV/mm）	25以上	25以上

※上記は実測値であり、保証値ではございません。

藤倉コンポジット株式会社
工業用品事業部　営業部　東京第2チーム
〒141-0031
東京都品川区西五反田8-4-13　五反田JPビルディング4F
Tel　03-5747-9215
denzai@fc.fujikura.co.jp

FUJIKURA COMPOSITES

FCテープNo.6

用途

- 電力ケーブル、通信ケーブルの端末処理、及び接続部や端末部の絶縁、防水処理用

特長

- ポリエチレン基材にブチルゴム系粘着層を貼り合わせた絶縁テープ。
- 耐水性、耐オゾン性、耐候性、耐寒性

項目	FCテープNo.6
構成	基材：ポリエチレン/粘着剤：ブチルゴム
厚さ×幅（mm）	0.5×20
長さ（m）	10
引張強さ（MPa）	2.0以上
伸び（%）	400以上
粘着力（N/20mm）	19.6以上
体積抵抗率（Ω-cm）	1×10^{14}以上
絶縁破壊電圧（kV/mm）	10以上

※上記は実測値であり、保証値ではございません。

藤倉コンポジット株式会社
工業用品事業部　営業部　東京第2チーム
〒141-0031
東京都品川区西五反田8-4-13　五反田JPビルディング4F
Tel　03-5747-9215
denzai@fc.fujikura.co.jp

FUJIKURA COMPOSITES

FCテープNo.9

用途

- 弱電配線端末、接続部の絶縁、及び防水処理用

特長

- 自己融着テープ。
- 凸凹に良くなじみ、優れた密着性と防水性を有する。

項目	FCテープNo.9
材質	基材：ブチルゴム
厚さ×幅（mm）	2.0×30
長さ（m）	5
引張強さ（N/30mm）	4.9以上
伸び（%）	400以上
自己融着性	良く融着し、層間剥離の無い事

※上記は実測値であり、保証値ではございません。

藤倉コンポジット株式会社
工業用品事業部　営業部　東京第2チーム
〒141-0031
東京都品川区西五反田8-4-13　五反田JPビルディング4F
Tel　03-5747-9215
denzai@fc.fujikura.co.jp

FUJIKURA COMPOSITES

FCテープNo.10

用途

- 配管、配線等の絶縁、防水保護処理用

特長

- 2層構造のため機械的強度に優れています。

項目	FCテープNo.10
材質	基材：クロロプレンゴム/粘着剤：ブチルゴム
厚さ×幅（mm）	1.0×40
長さ（m）	10
引張強さ（N/mm2）	3.9以上
伸び（%）	300以上
粘着力（N/40mm）	50.0以上
体積抵抗率（Ω-cm）	1×10^{11}以上

※上記は実測値であり、保証値ではございません。

藤倉コンポジット株式会社
工業用品事業部　営業部　東京第2チーム
〒141-0031
東京都品川区西五反田8-4-13　五反田JPビルディング4F
Tel　03-5747-9215
denzai@fc.fujikura.co.jp